

**Untergrundvorbehandlungstabelle**

<b>Untergrund</b>	<b>alte Anstriche Tapete entfernen</b>	<b>mit Ausgleichs- masse glätten weiß</b>	<b>Saugfähigkeit vermindern mit LÖti vorbehandeln</b>	<b>LÖVA ELF mit Haftvermittler</b>	<b>HPS Haftprimer mit Haftvermittler</b>
Beton		X	X	XX	
Gasbeton, (Ytong, Hebel)		X	X	XX	
Gibbsbaustein (Mack)		X	X	X	
Kalksandstein		X	X	X	
Mauerwerk		X	X	X	
Filigrandecken		X	X	XX	
<b>Putze</b>					
Gipsputz			X	X	
Kalkputz			X	XX	
Lehmputz: <i>ohne Voranstriche</i> MTM Base2 Lehm Universalputz, MTM Lehmfeinspachtel, Lehm Conluto Klebe & Armierungsmörtel					
Zementputz			X	XX	
Mineralputz		X	X	XX	
Kunststoffputz		X	X	X	
Spritzputz		X	X	X(X)	
Rollputz		X	X	X(X)	
Reibeputz		X	X	X(X)	
<b>Tapeten</b>					
Tapeten	X			XX	
Raufaser	X			XX	
Textiltapete	X			XX	
Metalltapete	X			X	
Raufaser Latex	X			XX	
Raufaser Acryl	X			XX	
Glasfaser Latex	X			X	
<b>Platten</b>					
Gipskarton (Rigips, Knauf)		(X)	X	XX	
Fermacell		(X)	X	XX	
Spanplatten roh		(X)	X	XX(X)	
Spanplatten lackiert		(X)	X	X(X)	
Sperrholz		(X)	X	XX(X)	
MdF Platten		(X)	X	XX	
Schichholzplatten		(X)	X	XX(X)	
Styroporplatten		(X)	(X)	XX	
<b>Anstriche</b>				XX	
Dispersionsfarbe				XX	
Latexfarbe				X(X)	
Ölfarbe	X				X (X)
Leimfarbe	X			XX	
Kalkfarbe	X		X	XX	
Mineralfarbe			X	XX	
Silikatfarbe			(x)	X(X)	
<b>diverse Untergründe</b>					
Polyesterplatten					X (X)
Metallfläche	Rostschutz			XX(X)	
Alu Blech	Rostschutz			X(X)	
Zinkblech	Rostschutz			X(X)	
Fliesen	Betonkontakt	X	X	X(X)	
Glasfläche				XX	
Heraklith		X	X	XX	
Sajade			X	X(X)	

**Anmerkung:**

Bei zwei Kreuzen sind zwei Voranstriche erforderlich, bei besonders kritischen Untergründen ist ein dritter Anstrich LÖVA ELF erforderlich.  
Angaben ohne Gewährleistung. Vor Bearbeitung ist eine Probefläche anzulegen.